

DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Epaisseur totale / Totale dikte	EN 428	mm	2.25
Epaisseur couche d'usure / Dikte van de slijtlaag	EN 429	mm	0.70
Poids / Gewicht	EN 430	g/m ²	2815
Largeur des lés / Rolbreedte	EN 426	cm	400
Longueur des lés / Rollengte	EN 426	ml	20





CLASSIFICATION / CLASSIFICATIE

Norme produit / Technische eigenschappen	-	-	EN 649
Classement européen / Europese classificatie	EN 685	-	34 - 43
Classement FEU / Brand classificatie	EN 13501-1	-	B _{fl} -s1
Propriétés électriques / Elektrische eigenschappen	EN 1815	kV	< 2
Glissance humide / Ant-slip	DIN 51130	Classe / Klasse	R10

PERFORMANCES / TESTRESULTAAT

Résistance à l'usure / Slijtvastheid	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Groupe d'abrasion / Groep slijtvastheid	EN 649	-	T
Stabilité dimensionnelle / Maatvastheid	EN 434	%	≤ 0.40
Poinçonnement / Indrukbelasting Exigence / Vereist	EN 433	mm	≤ 0.10
Poinçonnement / Indrukbelasting Mesuré / Meting	-	mm	~ 0.05
Isolation acoustique / Geluidsisolatie	EN ISO 717-2	dB	5
Conductivité thermique / Thermische weerstand	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière / Lichtechtheid	EN 20 105 - B02	Degré / mate	≥ 6
Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	EN 423	Klasse	OK
Fongistatique et bactériostatique / Bacteriologisch en schimmelwerend	-	-	Sanosol®
Traitement de surface / Oppervlaktebehandeling	-	-	PUR

MARQUAGE CE / EG CONFORMITEITSMERK

	EN 14041	-	  
		-	