



Couche d'usure traitement PU HQR /
Slijtlaag PU HQR oppervlaktebehandeling

Mousse décor / Designlaag

Voile de verre / Glasvezellaag

Mousse compacte d'avers /
Compacte antibacteriële tussenlaag

Envers textile - 95% de fibres recyclées /
Textiele rug gemaakt van gerecyclede vezels



DESCRIPTION / BESCHRIJVING

Epaisseur totale / Totale dikte	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.10
Epaisseur couche d'usure / Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.50
Poids : Masse surfacique / Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2300
Largeur des rouleaux / Rolbreedte	EN ISO 24381 (EN 426)	m	2 / 4
Longueur des rouleaux / Rollengte	EN ISO 24341 (EN 426)	ml	± 25

CLASSIFICATION / CLASSIFICATIE

Norme / Spécification produit / Technische eigenschappen	-	-	EN ISO 26986
Classement européen / Europese classificatie	EN ISO 10874 (EN 685)	classe / klasse	32/41
Isolation acoustique bruits de chocs / Geluidsisolatie	EN ISO 717/2	dB	16
Sonorité à la marche / Loopgeluid	NF S 31074	classe / klasse	A
Réaction au feu - Classification / Brandclassificatie	EN 13501-1	classe / klasse	C _f -s1
Glissance (à l'humide) / Anti-slip	DIN 51 130	classe / klasse	R10

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Groupe d'abrasion / Groep slijtvastheid	EN 660-2	groupe / groep	T
Stabilité dimensionnelle à la chaleur / Maatvastheid	EN ISO 23999 (EN 434)	%	0.05
Poinçonnement statique rémanent / Indrukbelasting	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	< 0.35
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée / Gemiddeld gemeten indrukbelasting	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.20
Conductivité thermique / Warmtegeleiding	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidité lumière / Lichtechtheid	EN 20 105-B02	degré / schaal	> 6
Traitement de surface / Oppervlaktebehandeling	-	-	PU / HQR
Garantie usage domestique / Garantie bij consumenten gebruik		an / jaar	15
Garantie usage commercial léger / Garantie bij commercieel gebruik		an / jaar	5

ENVIRONNEMENT / MILIEU

TVOC après 28 jours / VOC emissie na 28 dagen	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme française / Franse norm	-	-	A+
Floorscore (US norme) / Floorscore (US norm)	-	-	OK
Agbb (DE norme) / Agbb (Duitse norm)	-	-	OK

MARQUAGE CE / KEURMERK



EN 14041



Domaine d'utilisation : usage domestique et commercial /
Toepassingsgebieden: consumenten- en commercieel gebruik

